

## DEGA<sup>®</sup> FONDO LEVEL

### Compound autolivellante resin-cementizio per pavimentazioni.

**DESCRIZIONE:** Compound autolivellante resin-cementizio studiato per il livellamento di calcestruzzi e massetti interni con spessori da 4 mm a 30 mm. Per adesione su fondi lisci (es. piastrelle) fare precedere l'applicazione da una mano di STabil-RT. Idoneo anche per pavimenti riscaldati.

#### **CARATTERISTICHE:**

- monocomponente;
- alta resistenza meccanica;
- asciugatura rapida;
- antiritiro.

**IMPIEGHI:** livellamento di superfici non planari; su cemento fare precedere l'applicazione con 1/2 mani di Dega<sup>®</sup> Plast Primer; su pietra e piastrelle applicare preventivamente 1 mano di Stabil-RT.

Non superare le dosi di acqua consigliata, per evitare demiscelazione dell'impasto e ritiri igrometrici.

**MODO D'USO:** Aggiungere la polvere nel recipiente contenente acqua usando un miscelatore a basso numero di giri, lasciare riposare 3 minuti, riagitare e applicare a spatola. Il prodotto è autolivellante, su grandi superfici aiutarsi eventualmente con una staggia livellatrice per assicurare una buona planarità. Aiutarsi con un rullo frangibolle se si vogliono eliminare totalmente le bolle d'aria su alti spessori. La sovrapplicazione con i prodotti della Linea Dega<sup>®</sup> devono essere eseguiti previo controllo dell'umidità residua (massimo 3/4%), a 25°C.

**DEGA® FONDO LEVEL**  
**Foglio n. 2**

**DATI TECNICI:**

Colore	grigio
Rapporto di miscelazione con acqua	25 di Fond Level con 5,5 di acqua (22-23%)
Peso specifico impasto	1,9 g/cm <sup>3</sup>
PH impasto	>11
Tempo di presa	90 minuti
Temperatura di applicazione	Da +5 a +35°C
Lavorabilità	30 minuti ca.
Pedonabilità (spessore 1 cm a 25°C)	4-6 ore
Emissione di sostanze volatili	EC2
Resa	Ca. kg.1,6/mq x 1 mm di spessore. Minimo spessore raccomandato: 3 mm.
Confezioni	Kg. 25

**Prestazioni a completa stagionatura:**

Resistenza alla compressione	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla flessione	≥ 7 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza agli acidi	Scarsa
Resistenza agli oli, alcoli	Ottima
Resistenza alla temperatura	Da 30 a 90°C
Voce doganale	38245090