

## DEGA BREK

Trattamento resinifero monocomponente trasparente.

**DESCRIZIONE:** resina monocomponente sintetica modificata, trasparente, inodore e priva di solventi, ottima resistenza al graffio ed all'usura.  
Disponibile nella versione lucida e opaca.

**IMPIEGHI:** proteggere e rivestire superfici di varia natura. Ottimo per la protezione di pavimenti linea DEGA. Indicato per abitazioni, negozi, spazi espositivi etc.  
Gradevole la finitura estetica.

**APPLICAZIONE:** il prodotto è un monocomponente precatalizzato, pronto all'uso. Miscelare prima dell'uso, applicare a rullo, pennello o spruzzo.  
E' consigliabile stendere 2/3 mani a distanza di 2/3 ore.

### DATI TECNICI:

Temperatura limite di esercizio	- 10° C.+ 70° C.
Temperatura minima di applicazione	+15° C.
Fuori polvere	30 min. a 20° C
Indurimento completo	3 ore
Peso specifico	0,9 Kg./dmc. ca.
Colore	trasparente
Applicazione	pennello, rullo o a spruzzo.
Resa per mano	100 150gr/mq. in funzione della porosità del supporto.
Tempo di immagazzinamento	12 mesi ca.
Confezioni	latte da Kg. 1 – Kg. 5 – Kg. 10

## DEGA BREK BICOMPONENTE

Trattamento resinifero di finitura trasparente, lucido od opaco, a due componenti.

**DESCRIZIONE:** resina a due componenti, trasparente, lucida od opaca, con lieve odore caratteristico, privo di solventi nocivi, dotata di eccezionale resistenza al graffio e all'usura. Ottima resistenza all'ingiallimento. Ottima resistenza al lavaggio con detergenti.

**IMPIEGHI:** proteggere e rivestire superfici di varia natura. Eccellente per la protezione di pavimenti della linea DEGA. Indicata per abitazioni, negozi, spazi espositivi etc. Gradevole la finitura estetica.

**APPLICAZIONE:** il prodotto va miscelato accuratamente nel rapporto di 10 parti di componente A e 1 parte di componente B. Applicare entro 1 ora dalla miscelazione a rullo, pennello o spruzzo.

E' consigliabile stendere due mani a distanza di 2/3 ore.

Si può eventualmente diluire con il 2-3% di acqua per fluidificarlo e facilitare la stesura.

I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e responsabilità. Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità.

## DEGA BREK BICOMPONENTE Foglio n. 2



### CARATTERISTICHE:

Temperatura limite di esercizio	- 10° C / + 70° C
Temperatura minima di applicazione	+ 15° C
Fuori polvere	30 min. a 20° C
Essiccamento superficiale	2 ore a 20° C
Indurimento totale	3 ore a 20° C
Peso specifico	0,9 g/l
Colore	lattiginoso
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo
Resa per mano	100-150 g/mq in funzione della porosità del supporto
Stoccaggio	12 mesi a temperatura ambiente e contenitori chiusi
Confezioni	Kit da lt. 5 + 0,5 ; Kit da lt. 10 + 1