

FLEXINT U.V.

DESCRIZIONE: Flexint u.v. è un componente epossidico esente da solventi, appositamente studiato per la finitura elastica di pavimenti e per oggettistica.

CARATTERISTICHE:

Flexint da origine ad un film elastico di facile applicabilità e lungo pot-life.

Flexint è esente da solventi e non contiene diluenti reattivi quindi il pericolo di irritazione, dermatiti da contatto è ridotto al minimo. Rispetto al Flexint normale permette di ottenere finitura con buona ritenzione del colore.

MODO D'USO: miscelare accuratamente la parte A con la parte B nelle proporzioni di 100-50 (es. A Kg. 1 + B Kg. 0,5) utilizzando un trapano miscelatore a velocità media, assicurandosi della perfetta miscelazione.

Applicare a spatola per colata. Utilizzare il prodotto entro 30 minuti. Se necessita è possibile nebulizzare del diluente di laccatura sulla superficie nelle zone che presentano microbolle. Non applicare su superfici umide o con temperature inferiori ai 15°C.

Usare eventualmente come protettivo finale Floor Plus (Lucido/Opaco).

N.B. : E' possibile colorare il Flexint con pigmenti universali.

DATI TECNICI:

| | |
|---------------------------|---|
| Secco Totale | 100% |
| Resa | 1,20 kg./mq |
| Densità g/Lt | circa 1010 |
| Pot-life a 20°C. | circa 30 minuti |
| Secco al Tatto (20°C.) | circa 8 ore |
| Pedonabilità | circa 24 ore |
| Polimerizzazione Totale | 7 giorni |
| Allungamento rottura | 105% |
| Resistenza alla flessione | 1.5 N/mm ² |
| Durezza SHORE | 1 gg.= A51 7 gg.= A70 |
| Viscosità: | 170 sec. Ford 8 |
| Flessibilità: | a 0° C. = +++ a -10°C.=++ a -20°C= ++ |

FLEXINT

DESCRIZIONE: Flexint è un componente epossidico esente da solventi, appositamente studiato per la finitura elastica di pavimenti e per oggettistica.

CARATTERISTICHE:

Flexint da origine ad un film elastico di facile applicabilità e lungo pot-life.

Flexint è esente da solventi e non contiene diluenti reattivi quindi il pericolo di irritazione, dermatiti da contatto è ridotto al minimo.

MODO D'USO: miscelare accuratamente la parte A con la parte B nelle proporzioni di 100-20 (es. A Kg. 1 + B Kg. 0,2) utilizzando un trapano miscelatore a velocità media, assicurandosi della perfetta miscelazione.

Applicare a spatola per colata. Utilizzare il prodotto entro 40-50 minuti. Se necessita è possibile nebulizzare del diluente di laccatura sulla superficie nelle zone che presentano microbolle. Non applicare su superfici umide o con temperature inferiori ai 15°C.

Usare eventualmente come protettivo finale Floor Plus (Lucido/Opaco).

N.B. : E' possibile colorare il Flexint con pigmenti universali.

DATI TECNICI:

| | |
|---------------------------|---|
| Secco Totale | 100% |
| Resa | 1,20 kg./mq |
| Densità g/Lt | circa 1010 |
| Pot-life a 20°C. | circa 50 minuti |
| Secco al Tatto (20°C.) | circa 8 ore |
| Pedonabilità | circa 24 ore |
| Polimerizzazione Totale | 7 giorni |
| Allungamento rottura | 105% |
| Resistenza alla flessione | 1.9 N/mm ² |
| Durezza SHORE | 1 gg.= A51 7 gg.= A70 |
| Viscosità: | 170 sec. Ford 8 |
| Flessibilità: | a 0° C. = +++ a -10°C.=++ a -20°C= ++ |