

DEGA PRIMER

Resina isolante antipolvere.

DESCRIZIONE: **DEGA PRIMER**, è un prodotto chimico sintetico in forma emulsionata con proprietà particolare di penetrazione al supporto e all'intonaco, in modo da consolidare qualsiasi parte friabile.

Costituisce un film relativamente plastico, trasparente, idrorepellente, antiumidità ed antipolvere.

IMPIEGHI: **DEGA PRIMER** viene impiegato per il trattamento di consolidamento e impermeabilizzazione di supporti e rivestimenti sia interni sia esterni, in cemento, intonaco, legno, cartongesso, e preventivamente al trattamento, quale isolante ancorante con prodotti della linea Dega specifica.

APPLICAZIONE: Applicare direttamente sulla superficie preventivamente ripulita, mediante l'uso di pennellina, rullo o a spruzzo.

DATI TECNICI:

Temperatura limite d'esercizio	- 30°C. + 80°C.
Temperatura minima di applicazione	+ 5° C.
Tempo di utilizzo del prodotto	illimitato
Essiccazione a 20°C. ca.	2-3 h. ca.
Peso specifico	1,200 Kg./dmc. ca.
Resa	0,2 lt/mq. in funzione dell'assorbimento del supporto
Tempo di immagazzinamento	12 mesi ca. – a 20°C ca – teme il gelo
Confezioni	lt. 1 – lt. 5 – lt. 10

I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e responsabilità. Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità

Certificato:



UNI 8298

Gobetto srl - Via Carroccio, 16 - 20123 Milano, Italy
tel. +39 02 8322269 fax +39 02 89404269
gobetto@gobetto.com www.gobetto.com

C.C.I.A.A Milano n. 991513
Iscriz. n. 182471 Trib. di Milano
C.F. e Part. Iva 04018090151

KRISTAL PIETRA

Stucco resinifero monocomponente con elementi naturali.

DESCRIZIONE: il Kristal Pietra è un prodotto in pasta, senza solventi (atossico), monocomponente, a base di resine sintetiche copolimeriche modificate, con inerti naturali, pietre macinate micronizzate e composti organici riciclati tra cui anche i fondi di caffè.

E' un prodotto tixotropico e quindi può essere usato anche per applicazioni verticali. Conferisce alla superficie trattata un effetto pietra, da cui il nome.

IMPIEGHI: il prodotto, fornibile in vari colori, è utilizzato come ciclo veloce per realizzare spatolati effetto pietra con finitura satinata, indicato per pareti, piccoli pavimenti, tavoli, oggetti di arte e design. Adatto anche per esterni.

PREPARAZIONE DEL FONDO: E' possibile applicare su cemento, piastrelle, legno, ferro ecc. La superficie di applicazione deve risultare pulita ed asciutta. Preparazioni specifiche vanno valutate in base al fondo esistente. Carteggiare ed applicare una mano di Dega Plast Primer prima di posare Kristal Pietra.

APPLICAZIONE: stendere preventivamente sulla superficie da trattare una mano di fondo Dega Plast Primer e lasciare asciugare.

Applicare quindi in rasatura millimetrica, mediante l'uso di spatola liscia, il Kristal Pietra. Quando lo strato steso sarà asciutto, procederemo ad una ulteriore rasatura di fino con Kristal Pietra, se si desidera ottenere una superficie liscia.

Indurito il prodotto si procede alla raffinazione con carteggio. A questo punto, si è ottenuta una superficie monolitica e complanare. Può essere interessante, per alcune applicazioni, lasciare la superficie più materica.

La finitura protettiva trasparente potrà essere eseguita con Dega Alfa (a+b).

KRISTAL PIETRA

DATI TECNICI:

Temperatura limite d'esercizio	-30°C + 60°C
Temperatura minima di applicazione	+ 5° C
Tempo di lavorabilità	in funzione alla temperatura ambiente 30' circa
Essiccazione a 20° C	fuori polvere 30'; asciutto: in funzione dello spessore applicato: es: per 2 mm. 4 ore ca.
Indurimento	4 ore ca.
Peso specifico	1,6 Kg./Lt.
Resa	è strettamente legata al tipo di intervento effettuato sul supporto. Per rasatura consumo medio di Kg. 1-1,2 ca. al mm/mq.
Tempo di immagazzinamento	12 mesi ca. – a 20° ca – teme il gelo
Confezioni	latte da 6 kg 25 kg.

I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e responsabilità. Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità

2/2

Certificato:



UNI 8298

Gobetto srl - Via Carroccio, 16 - 20123 Milano, Italy
tel. +39 02 8322269 fax +39 02 89404269
gobetto@gobetto.com www.gobetto.com

C.C.I.A.A Milano n. 991513
Iscriz. n. 182471 Trib. di Milano
C.F. e Part. Iva 04018090151

DEGA ALFA (A+B)

Trattamento resinifero bicomponente trasparente.

DESCRIZIONE: resina bicomponente sintetica modificata, trasparente e priva di solventi, ottima resistenza al graffio, all'usura ed all'acqua.

IMPIEGHI: proteggere e rivestire superfici di varia natura, con effetto bagnato. Ottimo per la protezione di pavimenti linea DEGA. Indicato per abitazioni, negozi, spazi espositivi, ecc. Indicato anche per superfici esterne o a contatto con acqua; come terrazzi, piscine, docce, ecc.

APPLICAZIONE: il prodotto deve essere catalizzato nelle proporzioni 1÷0,4 (es. 1 kg A; 0,4 kg B). Miscelare prima dell'uso, applicare a rullo, pennello o spruzzo. E' consigliabile stendere 1/2 e attendere almeno 2-3 h tra una mano e l'altra.

DATI TECNICI:

Temperatura limite di esercizio	- 10° C. + 70°C.
Temperatura minima di applicazione	+15° C.
Fuori polvere	2 h a 20°C
Indurimento completo	24 ore a 20°C
Peso specifico	0,9 Kg./dmc. ca.
Colore	trasparente
Applicazione	pennello, rullo o a spruzzo.
Resa per mano	100-150gr/mq. in funzione della porosità del supporto.
Tempo di immagazzinamento	12 mesi ca.
Confezioni	Kit da Kg. 1,4 Kit da Kg. 7 Kit da Kg. 14
Rapporto di catalisi	1÷0,4

I valori indicati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impiego e responsabilità. Pertanto la vendita del nostro prodotto non è coperta da garanzia per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità

Certificato:



UNI 8298

Gobbetto srl - Via Carroccio, 16 - 20123 Milano, Italy
tel. +39 02 8322269 fax +39 02 89404269
gobbetto@gobbetto.com www.gobbetto.com

C.C.I.A.A Milano n. 991513
Iscriz. n. 182471 Trib. di Milano
C.F. e Part. Iva 04018090151